



DESCRIPCIÓN

Los barnices grasos de sobreimpresión de la serie TEMPO FINISH están desarrollados para obtener acabados brillantes, mates o satinados y alta resistencia al roce en caso necesario en la impresión de cartoncillo, etiquetas, cubiertas, impresión comercial, etc.

Todos los barnices de la serie TEMPO FINISH están fabricados con aceites vegetales y no contienen aceites minerales ni sales de cobalto en su composición.

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Papel estucado.

Toda clase de cartoncillo (excepto metalizados y PE estucados)

SEGURIDAD DE PRODUCTO

Usos apropiados:

- Embalaje alimentario primario: **NO**
- Embalaje alimentario secundario: **NO**

Para el caso de embalaje alimentario, por favor contacte con nuestro departamento técnico para indicarle los productos recomendados.

CARACTERÍSTICAS

⇒ EN MÁQUINA

- Adaptados para la impresión húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco.
- Como norma general se recomienda una capa de barniz de 1 a 3 g/m².
- Secado muy rápido para prevenir efectos de repintado y blocking.

⇒ EN EL IMPRESO

- Buen nivel de brillo o de maticidad.
- Elevada resistencia al roce.
- No sobreestampable y no encolable.
- Para la producción de embalaje alimentario primario se recomienda la utilización de barnices de sobreimpresión de bajo olor y baja tendencia a la migración especialmente desarrollados para esta aplicación: Ver la ficha técnica de la serie TEMPO NUTRIPACK, Index: 439)

PRECAUCIONES

- El uso de secador IR o aire caliente mejora el setting y el brillo de las tintas, sin embargo la temperatura máxima recomendada es de 30 °C en la pila.
- En caso de necesitar modificar el tiro o la viscosidad, consulte con nuestro departamento técnico.
- Es necesario el ajuste adecuado de las condiciones de impresión para optimizar el secado y por consiguiente el brillo y transparencia del impreso.

